

SCHEMA TECNICA

LEGANTE NITROFLEX PER SIRCOLOR SYSTEM

LEGANTE PER SMALTO NITROSINTETICO A LUCIDO DIRETTO PER SISTEMA TINTOMETRICO SIRCOLOR SYSTEM

CARATTERISTICHE

SMALTO RAPIDO MONOCOMPONENTE DI NATURA NITROSINTETICA AD ELEVATA BRILLANTEZZA ANCHE SENZA LUCIDATURA, BUONA RESA E FACILE LUCIDABILITA' APPLICABILE DIRETTAMENTE SU LAMIERA O SU FONDI ISOLANTI. ADATTO PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI E CARPENTERIA IN FERRO, VEICOLI INDUSTRIALI E AUTO (PICCOLI RITOCCHI).

ELEVATA RESISTENZA ALL'ESTERNO, RITENZIONE DI COLORE E BRILLANTEZZA.

PESO SPECIFICO: 0,990-1,150

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO

APPLICAZIONE

A SPRUZZO

DILUIZIONE: 50-70%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE NITRO

RESA TEORICA: 10-12 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 35-50 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 5-10'

TATTO: 20-30'

PROFONDITA': 12-18 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 24 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA SPAZZOLATA E SGRASSATA O MEGLIO SU FONDI QUALI: EPOFOND, POLYBOND O FONDO ANTIRUGGINE NITROSINTETICO.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEMA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.