

# COLORIFICIO CERNUSCHESE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

## **SCHEDA TECNICA**

### **ASTER G2 OPACO**

SMALTO SINTETICO POLIVALENTE OPACO

#### **CARATTERISTICHE**

SMALTO SINTETICO OPACO PER INTERNO ED ESTERNO A BASE DI RESINE ALCHIDICHE LUNGO OLIO.

POSSIEDE UNA BUONA PENNELLABILITA', BUONA DISTENSIONE, ELEVATA RESISTENZA ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO, ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ANCHE IN AMBIENTI OSTILI, BUON INDURIMENTO IN SUPERFICIE ED IN PROFONDITA'.

NON INGIALLISCE.

PESO SPECIFICO: 1,100-1,150

ASPETTO DEL FILM: OPACO - SATINATO

#### **APPLICAZIONE**

A PENNELLO E A SPRUZZO

DILUIZIONE: 20-30%

DILUENTE CONSIGLIATO: ACQUARAGIA O DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA: 20-60 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 2 MANI PIENE

#### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE: 1-2 ORE

TATTO: 6-8 ORE

PROFONDITA': 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 36 ORE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU SUPPORTI DI LEGNO, FERRO, MURATURA PURCHE' ACCURATAMENTE SPAZZOLATI E SCROSTATI, MEGLIO SE TRATTATI CON FLEX 128, RUST 100 O MINCOTE.

#### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA