

SCHEMA TECNICA

WASH PRIMER

PRIMER ANCORANTE PER LEGHE LEGGERE E LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE

IL WASH PRIMER E' UN PRODOTTO PIGMENTATO SEMI COPRENTE A DUE COMPONENTI A BASE DI RESINE POLIVINILBUTIRRALICHE-FENOLICHE E TETROSSICROMATO DI ZINCO.

PUO' ESSERE SOVRAVERNICIATO CON QUALSIASI TIPO DI FONDO O DI FINITURA.

N°. COMPONENTI: 2

CODICE CATALIZZATORE: **607.....00**

PESO SPECIFICO: 1,050-1,100

ASPETTO DEL FILM: SATINATO

APPLICAZIONE

RAPPORTO DI CATALISI: 100/100 P.P.

POT-LIFE: 48 ORE

DILUIZIONE: NON NECESSARIA

RESA TEORICA: 15-20 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 15-20 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 10'

TATTO: 20'

PROFONDITA': 40-60'

COMPLETAMENTE INDURITO: 1 ORA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O SU MANUFATTI CHE LO RICHIEDANO MEGLIO PERO' SE PREVENTIVAMENTE OPACIZZATI CON CARTA VETRATA.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.