

SCHEDA TECNICA

GIFER NR WH LUCIDO/SEMILUCIDO

SMALTO ALL'ACQUA A RAPIDA ESSICCAZIONE

CARATTERISTICHE

SMALTO ALL'ACQUA A BASSO CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI ESENTE DA AMINE A LUNGA CATENA.

OTTIMO POTERE COPRENTE, ECCELLENTE ADESIONE SU VARI SUPPORTI ANCHE CRITICI (ANCHE CEMENTO E MURATURA).

UTILIZZABILE CON CICLO BAGNATO SU BAGNATO CON PRODOTTI AD ACQUA DELLA STESSA NATURA OPPURE DOPO COMPLETA ESSICCAZIONE CON NORMALI PRODOTTI A SOLVENTE DI VARIO TIPO.

IL FILM ESSICCATO DI QUESTO PRODOTTO VERNICIANTE POSSIEDE BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI OLTRE CHE ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE.

APPLICAZIONE

A SPRUZZO, IMMERSIONE O RULLO (E' IMPORTANTE COMUNQUE AGITARE BENE PRIMA DELL'USO).

ESSICCAZIONE

FUORI POLVERE A 20° 10-15 MINUTI

SECCO AL TATTO 20° 35-45 MINUTI

INDURITO IN PROFONDITA' A 20° 8-10 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO DA VERNICIARE PREVIO IDONEO SGRASSAGGIO. PER OTTENERE LA MASSIMA RESISTENZA SOPRATTUTTO ALL'ESTERNO IL PRODOTTO DEVE ESSERE APPLICATO SU IDONEO FONDO O ANTIRUGGINE.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 10°-40°C



VITA UTILE DEL PRODOTTO

UN ANNO DALLA DATA DI PRODUZIONE.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.