

## **SCHEDA TECNICA**

### **LEGANTE CLOROSIR PER SIRCOLOR SYSTEM**

LEGANTE PER SMALTO LUCIDO AL CLOROCAUCCIU' ALTO SPESSORE PER SISTEMA TINTOMETRICO SIRCOLOR SYSTEM.

#### **CARATTERISTICHE**

SMALTO A BASE DI GOMME SINTETICHE MODIFICATE TROVA IL SUO IMPIEGO SPECIFICO NELLA VERNICIATURA DI MANUFATTI IN FERRO , CARPENTERIE METALLICHE, CONTAINERS, ECC.

LE CARATTERISTICHE PIU' IMPORTANTI SONO: L'ALTIS-SIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, LA RESISTENZA ALLA SCALFITTURA E LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE IN FORTI SPESSORI.

PESO SPECIFICO: 1,300

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO

#### **APPLICAZIONE**

DILUIZIONE: SE NECESSARIO 10-30%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE NITRO

RESA TEORICA: 8-10 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: DA 30 A 100 MICRONS

#### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE: 10-15'

TATTO: 30-90'

PROFONDITA': 10 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 18 ORE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O SPAZZOLATA, SU PRECEDENTI VERNICIATURE OPPORTUNAMENTE OPACIZZATE OPPURE SU FONDI: SILCOSIR, POLYBOND O FLEX 128

#### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.