SCHEDA TECNICA

SIRTONE B67

PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO AD ALTA RESISTENZA PER ESTERNI

CARATTERISTICHE

PITTURA AD ALTA RESISTENZA PER ESTERNI FORMULATA CON SELEZIONATI LEGANTI INORGANICI A BASE DI SILICATI, PARTICOLARI CARICHE ED ALTISSIMA PERCENTUALE DI BIOSSIDO DI TITANIO.
QUESTO PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER APPLICAZIONI ESTERNE SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.
POSSIEDE ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, RITENZIONE DEL COLORE NEL TEMPO, RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO E CONSERVA DOTI DI ELEVATA TRASPIRABILITA' PRESSOCHE' INFINITAMENTE.
L'APPLICAZIONE DI QUESTA IDROPITTURA AI SILICATI E' PARTICOLARMENTE FACILE E VELOCE VISTA LA SUA ALTA RESA, PENNELLABILITA' E DILATAZIONE.
PESO SPECIFICO: 1.300 - 1.400
ASPETTO DEL FILM: SATINATO E VELLUTATO

APPLICAZIONE

A PENNELLO - RULLO - SPRUZZO
DILUIZIONE 30 - 35 %
RESA TEORICA 10 - 12 MQ./LT
DILUENTE CONSIGLIATO ACQUA

ESSICCAZIONE

L'ESSICCAZIONE PRIMARIA AVVIENE PER SEMPLICE EVAPORAZIONE DELL'ACQUA ED E' QUINDI PIU' O MENO RAPIDA IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA, ALL'UMIDITA' RELATIVA E ALLA VENTILAZIONE AMBIENTALE.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.
PER SUPPORTI DI PRIMA IMBIANCATURA O CASI PARTICOLARMENTE DIFFICILI E' CONSIGLIABILE LA PREVENTIVA APPLICAZIONE DI ISOLANTE FISSATIVO IDONEO (CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO).

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.