

COLORIFICIO CERNUSCHESE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SCHEDA TECNICA

SIRMENTITE

PITTURA OPACA TIXOTROPICA DI FONDO

CARATTERISTICHE

PITTURA OPACA TIXOTROPICA PARTICOLARMENTE STUDIATA PER LA PREPARAZIONE DEL FONDO SU LEGNO, MURO, MATERIALI METALLICI, ECC.

OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO, BUONA ESSICCAZIONE IN SUPERFICIE, OTTIMA CARTEGGIABILITA', PENNELLABILITA' E DISTENSIONE.

LE SUPERFICI TRATTATE CON SIRMENTITE PRESENTANO UNA PARTICOLARE LEVIGATEZZA ANCHE PRIMA DELLA CARTEGGIATURA.

IL PRODOTTO PRESENTA INOLTRE BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E CHIMICI.

PESO SPECIFICO 1,400-1,500

ASPETTO DEL FILM OPACO

APPLICAZIONE

A PENNELLO, RULLO, SPRUZZO

DILUIZIONE 10-15%

DILUENTE CONSIGLIATO ACQUARAGIA O DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA 6-8 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO 30-50 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE 20-30'

TATTO 1 ORA

PROFONDITA' 12 ORE

COMPLETAMENTE ESSICCATO 24-36 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO PURCHE' ACCURATAMENTE SGRASSATO E PULITO.

NEL CASO DI MURI VECCHI O SUPPORTI IN LEGNO DA RITOCCHARE E' CONSIGLIABILE SPAZZOLARE O CARTEGGIARE PRIMA DELL'APPLICAZIONE IN MODO DA ASPORTARE OGNI EVENTUALE RESIDUO DI PRECEDENTI VERNICIATURE NON BEN ANCORATE.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA