

SCHEDA TECNICA

LEGANTE EPOSIR GOFFRATO PER SIRCOLOR SYSTEM

LEGANTE PER SMALTO EPOSSIDICO GOFFRATO LUCIDO PER SISTEMA TINTOMETRICO SIRCOLOR SYSTEM

CARATTERISTICHE

SMALTO LUCIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E CARICHE PARTICOLARI CHE CONFERISCONO UN PARTICOLARE EFFETTO GOFFRATO.

N°. COMPONENTI: 2

CODICE CATALIZZATORE: **1417.....00**

PESO SPECIFICO: 1,750

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO

APPLICAZIONE

RAPPORTO DI CATALISI 100/20 P.P.

POT-LIFE 8-10 ORE

DILUIZIONE: 0-5%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE EPOSSIDICO

NORME DI APPLICAZIONE: PER OTTENERE UN BUON EFFETTO GOFFRATO APPLICARE LA PRIMA MANO DI PRODOTTO DILUITO AL 25-30% COME UN NORMALE SMALTO E DOPO 10-15' LA SECONDA MANO DI PRODOTTO TAL QUALE O DILUITO DA 0 A 5%

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 1-2 ORE

TATTO: 5-8 ORE

PROFONDITA': 24-36 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 2-3 GG.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O MEGLIO FOSFATATA OPPURE TRATTATA CON EPOFOND O POLYBOND.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.