

## **SCHEDA TECNICA**

### **LEGANTE SIRTONE B/6 PER SIRCOLOR SYSTEM WH**

LEGANTE PER PITTURA SUPERLAVABILE VINIL-ACRILICA PER ESTERNI PER SISTEMA TINTOMETRICO UNIVERSALE SIRCOLOR SYSTEM WH

#### **CARATTERISTICHE**

PITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI FORMULATA CON SELEZIONATE RESINE VINIL-ACRILICHE IN EMULSIONE, PARTICOLARI CARICHE E ALTISSIMA PERCENTUALE DI BLOSSIDO DI TITANIO.

QUESTO PRODOTTO E' PARTICOLARMENTE ADATTO PER APPLICAZIONI ESTERNE SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.

POSSIEDE ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, RITENZIONE DEL COLORE NEL TEMPO, RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO.

L'APPLICAZIONE DEL B/6 E' PARTICOLARMENTE FACILE E VELOCE VISTA LA SUA ALTA RESA, PENNELLABILITA' E DILATAZIONE.

PESO SPECIFICO DEL LEGANTE: 1,500 – 1,650 G/ML

ASPETTO DEL FILM OPACO E VELLUTATO

#### **APPLICAZIONE**

A PENNELLO - RULLO - SPRUZZO

DILUIZIONE 15-25%

RESA TEORICA 14-16 MQ./LT

DILUENTE CONSIGLIATO ACQUA

NON APPLICARE IL PRODOTTO A TEMPERATURE INFERIORI A 10°C O SUPERIORI A 30°C

#### **ESSICCAZIONE**

L'ESSICCAZIONE AVVIENE PER SEMPLICE EVAPORAZIONE DELL'ACQUA ED E' QUINDI PIU' O MENO RAPIDA IN RAPPORTO ALLA TEMPERATURA, ALL'UMIDITA' RELATIVA E ALLA VENTILAZIONE AMBIENTALE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI INTONACO, EVENTUALMENTE ANCHE SU MATTONI.

PER SUPPORTI DI PRIMA IMBIANCATURA APPLICARE PREVENTIVAMENTE ISOLANTE FISSATIVO VITTOV O PRIMER S.



**NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA