SCHEDA TECNICA

VERNICE NITRO

VERNICE NITRO EXTRA BRILLANTE PER LEGNO / E SATINATA

CARATTERISTICHE

VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE E NITROCELLULOSA AD ALTA BRILLANTEZZA (LUCIDO DIRETTO) PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO.
E' DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE **.0S** SATINATA.
ENTRAMBI I PRODOTTI PRESENTANO NOTEVOLI CARATTERISTICHE DI RESISTENZA ALL'ESTERNO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALLA LUCE.
NON INGIALLISCONO.
PESO SPECIFICO 1,000
ASPETTO DEL FILM LUCIDO BRILLANTE OPPURE SATINATO, SEMPRE PERFETTAMENTE TRASPARENTE

APPLICAZIONE

A SPRUZZO O IMMERSIONE
DILUIZIONE 30 - 50%
DILUENTE CONSIGLIATO DILUENTE NITRO
SPESSORE CONSIGLIATO 20 - 40 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE 5-10'
TATTO 20-30'
PROFONDITA' 6-8 ORE
COMPLETAMENTE INDURITO 12-24 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU SUPPORTO SGRASSATO, SPOLVERATO E CARTEGGIATO DANDO UNA PRIMA MANO MOLTO DILUITA COME FONDO ANCORANTE, OPPURE SU SUPPORTO PREVENTIVAMENTE TRATTATO CON TURAPORI NITRO O ALTRI FONDI PER LEGNO, SEMPRE RISPETTANDO I TEMPI DI SOVRAVERNICIABILITA'.

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.