

SCHEMA TECNICA

CLOSIR

SMALTO LUCIDO AL CLOROCAUCCIU' ALTO SPESSORE

CARATTERISTICHE

SMALTO A BASE DI GOMME SINTETICHE MODIFICATE.

TROVA IL SUO IMPIEGO SPECIFICO NELLA VERNICIATURA DI MANUFATTI IN FERRO, CARPENTERIE METALLICHE, CONTAINERS, ECC.

LE CARATTERISTICHE PIU' IMPORTANTI SONO: L'ALTISSIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, LA RESISTENZA ALLA SCALFITTURA E LA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE IN FORTI SPESSORI.

PESO SPECIFICO 1,300

ASPETTO DEL FILM LUCIDO

APPLICAZIONE

DILUIZIONE SE NECESSARIO 10-30%

DILUENTE CONSIGLIATO DILUENTE NITRO

RESA TEORICA 8-10 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO 30 A 100 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE 10-15'

TATTO 30-90'

PROFONDITA' 10 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO 18 ORE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O SPAZZOLATA, SU PRECEDENTI VERNICIATURE OPPORTUNAMENTE OPACIZZATE OPPURE SU FONDI: SILCOSIR, POLYBOND O FLEX 128

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA