

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGANTE EPOSIR GOFFRATO PER SIRCOLOR SYSTEM WH**

LEGANTE PER SMALTO EPOSSIDICO GOFFRATO LUCIDO PER SISTEMA TINTOMETRICO UNIVERSALE SIRCOLOR SYSTEM WH

#### **CARATTERISTICHE**

SMALTO LUCIDO A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E CARICHE PARTICOLARI CHE CONFERISCONO UN PARTICOLARE EFFETTO GOFFRATO.

N°. COMPONENTI: 2

CODICE CATALIZZATORE: **1417.....00**

PESO SPECIFICO: 1,750

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO

#### **APPLICAZIONE**

RAPPORTO DI CATALISI 100/20 P.P.

POT-LIFE 8-10 ORE

DILUIZIONE: 0-5%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE EPOSSIDICO

NORME DI APPLICAZIONE: PER OTTENERE UN BUON EFFETTO GOFFRATO APPLICARE LA PRIMA MANO DI PRODOTTO DILUITO AL 25-30% COME UN NORMALE SMALTO E DOPO 10-15' LA SECONDA MANO DI PRODOTTO TAL QUALE O DILUITO DA 0 A 5%

#### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE: 1-2 ORE

TATTO: 5-8 ORE

PROFONDITA': 24-36 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 2-3 GG.

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA LUCIDA SGRASSATA O MEGLIO FOSFATATA OPPURE TRATTATA CON EPOFOND O POLYBOND.

#### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEMA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.