

## **SCHEDA TECNICA**

### **FLEX 128**

ANTIRUGGINE SINTETICA A RAPIDA ESSICCAZIONE

### **CARATTERISTICHE**

FONDO ANTIRUGGINE A BASE DI FOSFATO DI ZINCO E RESINE ALCHIDICHE A RAPIDA ESSICCAZIONE ALL'ARIA.

PRODOTTO DI USO UNIVERSALE, OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE.

BUONA RESISTENZA ALL'URTO E ALL'ABRASIONE.

PESO SPECIFICO 1,650 - 1,750

ASPETTO DEL FILM SEMIOPACO

### **APPLICAZIONE**

A PENNELLO SPRUZZO RULLO

DILUIZIONE 15-20%

DILUENTE CONSIGLIATO DILUENTE NITRO

RESA TEORICA 12-16 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO 25-50 MICRONS

### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE 10-15'

TATTO 30-40'

PROFONDITA' 24 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO 36 ORE

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO DA VERNICIARE PURCHE' PERFETTAMENTE PULITO E SGRASSATO.

I MIGLIORI RISULTATI DI ANTICORROSIONE SI OTTENGONO CON PULIZIA E FOSFATAZIONE O MEGLIO ANCORA CON PULIZIA, SGRASSAGGIO E SABBIATURA

### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA