

SCHEDA TECNICA

LEGANTE POLISIR LUCIDO / OPACO PER SIRCOLOR SYSTEM

LEGANTE PER SMALTO POLIURETANICO EXTRA BRILLANTE / OPACO PER SISTEMA TINTOMETRICO SIRCOLOR SYSTEM

CARATTERISTICHE

SMALTO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE, PRESENTA NOTEVOLI CARATTERISTICHE DI DUREZZA, RESISTENZA ALL'ESTERNO E AGLI AGENTI CHIMICI.

N°. COMPONENTI: 2

CODICE CATALIZZATORE: **1420.....00**

PESO SPECIFICO: 1,200

ASPETTO DEL FILM: LUCIDO / OPACO

APPLICAZIONE

RAPPORTO DI CATALISI: 100/50 P.P.

POT-LIFE: 8-12 ORE

DILUIZIONE: 15-30%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE NITRO O PER POLIURETANICI

RESA TEORICA: 9-12 MQ./LT

SPESSORE CONSIGLIATO: 30-40 MICRONS

ESSICCAZIONE 20°

FUORI POLVERE: 10-15'

TATTO: 1 ORA

PROFONDITA': 12 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO: 24-36 ORE

ESSICCAZIONE 80°

APPASSIMENTO 30'

COTTURA 30'

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SU LAMIERA SGRASSATA, MEGLIO PERO' TRATTARE IL SUPPORTO CON FONDO ANTIRUGGINE TIPO: POLYBOND, FONDO NITROSINTETICO O EPOFOND.

NORME DI SICUREZZA

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.