

## **SCHEDA TECNICA**

### **FLEX 128 HP FONDO ANTIR.UNIVERSALE**

ANTIRUGGINE SINTETICA AD ALTO ANCORAGGIO

#### **CARATTERISTICHE**

FONDO ANTIRUGGINE A BASE DI FOSFATO DI ZINCO E SPECIALI RESINE ALCHIDICHE MODIFICATE A RAPIDA ESSICCAZIONE ALL'ARIA A FORTE POTERE ANCORANTE

PRODOTTO DI USO UNIVERSALE

OTTIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE.

BUONA RESISTENZA ALL'URTO E ALL'ABRASIONE.

PRODOTTO SPECIFICO CON OTTIMA ADESIONE SU ZINCATO E ALLUMINIO

PESO SPECIFICO 1,450 - 1,500 G/ML

ASPETTO DEL FILM SEMIOPACO

COLORI: GRIGIO - BIANCO

#### **APPLICAZIONE**

A PENNELLO SPRUZZO RULLO

DILUIZIONE: 15-20%

DILUENTE CONSIGLIATO: DILUENTE SINTETICO O DILUENTE NITRO

SPESSORE CONSIGLIATO: 60 – 80 MICRONS

#### **ESSICCAZIONE 20°**

FUORI POLVERE 10-15'

TATTO 30-40'

PROFONDITA' 24 ORE

COMPLETAMENTE INDURITO 36 ORE

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

IL PRODOTTO PUÒ' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO DA VERNICIARE PURCHE' PERFETTAMENTE PULITO E SGRASSATO.

I MIGLIORI RISULTATI DI ANTICORROSIONE SI OTTENGONO CON PULIZIA E FOSFATAZIONE O MEGLIO ANCORA CON PULIZIA, SGRASSAGGIO E SABBIAATURA SE SI TRATTA DI ACCIAIO AL CARBONIO (FERRO).

#### **NORME DI SICUREZZA**

VEDERE SCHEDA DI SICUREZZA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.