

## **SCHEDA TECNICA**

### **PLASTOVITT HT**

SIGILLANTE / RASANTE PER CICLI A POLVERE AD ALTA RESISTENZA

#### **CARATTERISTICHE**

QUESTO PRODOTTO E' STATO PARTICOLARMENTE STUDIATO PER LA SIGILLATURA O LA RASATURA DI MANUFATTI CHE DEVONO ESSERE VERNICIATI A POLVERE.

IL PLASTOVITT HT PUO' ESSERE APPLICATO DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO E SOVRAVERNICIATO A POLVERE SENZA PRECOTTURA.

ESSO RESISTE A CICLI DI COTTURA DELLA POLVERE AD ELEVATA TEMPERATURA

QUESTO PRODOTTO CONSENTE DI OTTENERE REQUISITI ESTETICI E PROTETTIVI DI ALTO LIVELLO.

ASPETTO DI FORNITURA: PASTA TIXOTROPICA BIANCO CALDO

TEMPERATURA DI COTTURA: MINIMO: 180°C 30 MINUTI  
(TEMPERATURA SUPPORTO)

MASSIMO: 220°C 180 MINUTI (3 ORE)  
(TEMPERATURA SUPPORTO)

IL PLASTOVITT HT PUO' ESSERE COTTO A QUALSIASI TEMPERATURA CHE SI TROVI ALL'INTERNO DEL RANGE SOPRA INDICATO ( MINIMO 180°C – MASSIMO 220°C)

#### **APPLICAZIONE**

IL PLASTOVITT HT PUO' ESSERE APPLICATO CON PISTOLA AD ESTRUSIONE ALIMENTATA DA UNA POMPA CON RAPPORTO DI COMPRESSIONE IDONEO (MINIMO 30:1); E VIENE EROGATO SOTTOFORMA DI FETTUCCE OPPURE SOTTOFORMA DI CORDOLO.

NEL CASO DELLE CARTUCCE L'APPLICAZIONE VIENE ESEGUITA CON APPARECCHIATURE TRADIZIONALI.

QUALORA IL PLASTOVITT HT SIA STATO APPLICATO MA NON COTTO, IN CONDIZIONI DI UMIDITA' ELEVATE (> 70%), E' OPPORTUNO NON SUPERARE LE 48 – 72 ORE PRIMA DELLA COTTURA IN FORNO.

PER OTTENERE UN'APPLICAZIONE UNIFORME SI CONSIGLIA DI EROGARE IL PRODOTTO AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA I 20° ED I 30°C

#### **CARATTERISTICHE FISICHE**

**ASPETTO:** PASTA TIXOTROPICA

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.



**PESO SPECIFICO:** 1.50 – 1.60 G/CC

**VISCOSITA' BROOKFIELD:** 290.000 – 390.000 Cps (25 °C, GIRANTE 07, MARCIA 4)

**COESIONE:** 197 N/CM<sup>2</sup>

**SOVRAVERNICIABILITA'** TOTALE

**CONFEZIONI:** CARTUCCE DA 500 GR, FUSTINI DA 25 KG, FUSTI DA 200 KG

**STOCCAGGIO:**

MANTENUTO NELL'INTERVALLO DI TEMPERATURA TRA 5 °C E 30 °C: STABILITA' 12 MESI DALLA DATA DI CONSEGNA (VD.DDT DI CONSEGNA)

Il contenuto della presente scheda ha valore unicamente indicativo.